

УДК 541.135.5

ВЛАСЕНКО Н. Є., ПОТАСКАЛОВ В. А., ТАРАСЕНКО Н. В.  
Київський національний технічний університет України КПІ  
ПЛАВАН В. П.  
Київський національний університет технологій та дизайну

## ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ ОКСИДНИХ СПОЛУК КОБАЛЬТУ

**Мета.** Ця робота присвячена вивченю складу і структури порошкоподібних сполук кобальту з метою визначення можливості їх застосування для літієвих ХДС.

**Методика.** Були синтезовані оксидні сполуки кобальту електрохімічним способом з розчину фторвмісного електроліту.

**Результати.** Методами хімічного, рентгенівського і термогравіметричного аналізу визначили, що кобальт, що утвориться в результаті неповного відновлення, являє собою оксидно-гідроксидні сполуки цього металу із сильно невпорядкованою структурою.

**Наукова новизна.** Вивчені властивості порошкоподібних сполук кобальту, осаджених електрохімічним методом із фторовмісних електролітів.

**Практична значимість** Ці сполуки можуть знайти застосування в якості каталізаторів, катодних матеріалів в ХДС, тонкошарових літієвих акумуляторах та ін.

**Ключові слова:** сполуки кобальту, електрохімічний синтез, катодні матеріали, хімічні джерела струму, термогравіметричний аналіз.

**Вступ.** Окисні сполуки широко використовуються як катодні матеріали в джерелах струму та електрохімічних генераторах [1, 2]. Використання тонкоплівкових катодів для батарей зазвичай призводить до більш високих ємностей; тонкоплівкові електроди також використовуються у виробництві літієвих хімічних джерел струму (ХДС). Тонкоплівкові акумулятори застосовуються для мобільних телефонів, в електронних ланцюгах, інтегральних схемах, чутливих елементах, моніторах і для медицини [3]. Основними катодними матеріалами в акумуляторах є літійовані оксиди кобальту, нікелю та марганцю або комбінація на їх основі. На даний час, незважаючи на свою високу вартість  $\text{LiCoO}_2$  відрізняється перевагою при використанні в Li-йонних акумуляторах. Причинами цього є досить високі значення теоретичних питомих значень ємностей і енергії, висока номінальна напруга, хороша здатність до циклювання [4]. Використання оксидів *d* металів (Cr, Co, Ni, Mn) для катодних матеріалів відомо [5], але цікавим було вивчити властивості їх осадів.

**Постановка завдання.** При електровідновленні іонів кобальту з фторовмісних електролітів можливо або повне, або часткове відновлення за певних умов. Ці електроліти використані нами для електрохімічного синтезу оксидних сполук кобальту. Ця робота присвячена вивченю складу і структури, отриманих на катоді порошкоподібних сполук кобальту, з метою визначення ефективності їх застосування для літієвих ХДС.

**Методи дослідження.** Для синтезу зразків використовувалися концентровані розчини  $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$  (чда) та  $\text{HF}$  марки (хч). Склад і структуру кобальтовмістних осадів вивчали за допомогою хімічного, рентгенівського і термогравіметричного методів аналізу.

Рентгенівський аналіз проводили на установці ДРОН-2 в Си-випромінюванні, термогравіметричний – на дериватографі "Оріон". Зразки нагрівали на повітрі до  $500\text{ }^{\circ}\text{C}$  зі швидкістю 5 гр/хв. Досліджували залежність швидкості осадження і складу продуктів відновлення кобальту від концентрації фтор-іона в електроліті при різних густинах струму (від 10 до  $25\text{ A/dm}^2$ ).

Рентгенофазовий аналіз (РФА) проводили за допомогою рентгенівського дифрактометра ДРОН-4-07 ( $\text{CuK}\alpha$  - випромінювання,  $\text{Ni}$ -фільтр), підключенного через інтерфейс до комп'ютера, що дозволило проводити зйомку дифрактограм у чисельному виді з інтервалом  $0.02^{\circ}$ ; час експонування кожної точки – 6 секунд. Відхилення від заданого кута при повороті детекторної системи в автоматичному режимі не перевищувало  $0.01^{\circ}$ . В якості зовнішніх стандартів використовували  $\text{SiO}_2$  (стандарт  $2\Theta$ ) і  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (стандарт інтенсивності). При розшифровуванні фазового складу використовували базу даних Міжнародного комітету порошкових дифракційних стандартів (JCPDS).

Кatalітичну активність оксиду кобальту в реакції розкладу пероксиду водню визначали у вигляді константи швидкості цієї реакції газометричним методом [6]. Для зразка 1 вона становить  $1,92\text{ E}$  -  $0,5$  моль/с.

**Результати та обговорення.** В результаті дослідження встановлено, що швидкість осадження продуктів електровідновлення кобальту визначається концентрацією фтор-іона (табл.). Швидкість осадження тим вище, чим більше концентрація фтор-іона в електроліті. У цих умовах швидкість реакції утворення продуктів неповного відновлення вище швидкості реакції розряду до металу нульової валентності. Це підтверджується даними залежності кількості кобальту в осаді від концентрації фтор-іона в електроліті (табл.). Більш низьким концентраціям фтор-іона в електроліті відповідає найменша кількість кобальту в осаді.

Аналіз дериватограм для всіх зразків показав, що спад маси при нагріванні відбувається стадійно – у два етапи (рис. 1). Перша стадія – температурний інтервал в межах  $80\text{-}190\text{ }^{\circ}\text{C}$  – видалення адсорбованої води:



друга стадія – виділення гідроксильної групи:



Максимальний спад ваги спостерігається в інтервалі температур 300-350 °C, що пов'язано з остаточним видаленням гідроксильних груп і початком розкладання оксидно-гідроксидних сполук. Екзоекти на дереватограмі при 400-500 °C є наслідком переходу аморфної фази у кристалічну. Цей процес супроводжується збільшенням маси зразка.




Рис. 1. Дериватограма (TG(1) та DTA(2)) для зразків 1 та 2.

Рентгенофазовий аналіз дозволив ідентифікувати лише одну фазу – оксиду кобальту. Враховуючи зміщення дифракційних максимумів (міжплощинні відстані менше, ніж для CoO), можна зробити висновок про значну розподільність структури сполук.

Дослідження механізму і кінетики досліджуваного процесу здійснювалося за допомогою електрохімічного методу – циклічної вольтамперометрії (рис. 2). З аналізу отриманих ЦВА можна припустити, що катодні і анодні процеси розряду-іонізації можливо буде пояснити в рамках біфункціональної електрохімічної системи. Наявність такої системи припускає стадійну механізм окислення-відновлення іонів металів.

Отже, в результаті неповного відновлення кобальту утворюється оксидно-гідроксидна сполука кобальту з сильно невпорядкованою структурою. Ці сполуки можуть знайти застосування в якості катализаторів, катодних матеріалів в ХДС, тонкошарових літієвих акумуляторах та ін.




Рис. 2. Результати циклічної вольтамперометрії для зразків I і 2

Таблиця

Склад сполук кобальту

Зразок	Концентрація фторіона $\text{C}_{\text{HF}}$ в електроліті, г/л*	Вміст в сполуках кобальту, %			
		загальна кількість $Me$	$\text{OH}^-$ групи	Вода	Оксиген
1	10	76,4	4,1	4,0	12,8
2	8	71,4	4,5	4,4	17,9
3	6	68,6	5,9	5,1	19,2
4	4	62,5	6,3	5,6	20,4

\*Примітка: концентрація сполук кобальту в електроліті для всіх зразків становила 50 г/л.

**Висновки.** Були синтезовані оксидні сполуки кобальту електрохімічним способом з розчину фторвмісного електроліту. Методами хімічного, рентгенівського і термогравіметричного аналізу визначили, що кобальт, що утвориться в результаті неповного відновлення, являє собою оксидно-гідроксидні сполуки цього металу із сильно невпорядкованою структурою. Ці сполуки можуть знайти застосування в якості каталізаторів, катодних матеріалів в ХДС, тонкошарових літієвих акумуляторах та ін.

Список використаних джерел

1. New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Storage Systems: Batteries, Supercapacitors and Fuel Cells / Igor V. Barsukov, Christopher S. Johnson, Joseph E. Doninger, Vyacheslav Z. Barsukov // NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry. – Vol. 229. – 2006. – 523 p.
2. Nazri Gholam-Abbas. Lithium Batteries: Science and Technology / Gholam-Abbas Nazri, Gianfranco Pistoia. – New York: Springer, 2003. – 707 p.
3. Нижниковский Е.А. Миниатюрные химические источники тока системы  $\text{Li}/\text{MoO}_3$  и неразрушающие методы контроля их качества / Е.А. Нижниковский // Электрохимия. – 1998. – Т. 3. – Вып. 7. – С. 722–726.
4. Патент на изобретение № 2199798. Способ синтеза активного катодного материала / Патрушева Т.Н., Сухова Г.И., Чудинов Е.А., Флейтлих И.Ю., Холькин А.И. Опубликовано: 27.02.2003.

5. Власенко Н.Е. Электрохимическое получение наноструктурных оксидных соединений металлов./ Н.Е. Власенко, Н.Д. Иванова, Е.И. Болдырев, О.А. Стадник // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології (збірник наукових праць) – 2005. – Т2. – випуск 4. – С. 56-61.
6. Практикум по физической химии: учебное пособие / Под ред. М.И. Гельфмана. – СПб.: Изд-во «Лань», 2004. – 256 с.

## ЕЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ОКСИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОБАЛЬТА

ВЛАСЕНКО Н. Е., ПОТАСКАЛОВ В. А., ТАРАСЕНКО Н. В.

*Киевский национальный технический университет Украины КПІ*

ПЛАВАН В. П.

*Kievskiy nauchno-tekhnicheskiy universitet tehnologii i dizayna*

**Цель.** Эта работа посвящена изучению состава и структуры порошкообразных соединений кобальта с целью определения возможности их применения для литиевых ХИТ.

**Методика.** Были синтезированы оксидные соединения кобальта электрохимическим способом из раствора фторсодержащего электролита.

**Результаты.** Методами химического, рентгеновского и термогравиметрического анализа определили, что кобальт, который образуется в результате неполного восстановления, представляет собой оксидно-гидроксидные соединения этого металла с сильно неупорядоченной структурой.

**Научная новизна.** Изучены свойства порошкообразных соединений кобальта, осажденных электрохимическим методом из фторсодержащих электролитов.

**Практическая значимость.** Эти соединения могут найти применение в качестве катализаторов, катодных материалов в ХИТ, тонкослойных литиевых аккумуляторах и др.

**Ключевые слова:** соединения кобальта, электрохимический синтез, катодные материалы, химические источники тока, термогравиметрический анализ.

## ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF COBALT OXIDE COMPOUNDS

VLAZENKO N.E., POTASKALOV V.A., TARASENKO N.V.

*National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»*

PLAVAN V.P.

*Kiev National University of Technology and Design*

**Purpose.** This work is devoted to studying of powdered cobalt compounds composition and structure, to determine their applicability for lithium electrochemical cells.

**Methodology.** Cobalt oxide compound have been electrochemically synthesized from a fluorine-containing electrolyte solution.

**Findings.** By the chemical, X-ray and thermogravimetric analysis methods have been determined that cobalt, which formed from incomplete recovery, represented the oxide-hydroxide compound of this metal with a high disordered structure.

**Originality.** The properties of the cobalt powders compounds, electrochemically precipitated from fluorinated electrolytes have been studied.

**Practical value.** These compounds can be used as a catalysts, as well as cathode materials electrochemical cells, thin lithium batteries etc.

**Keywords:** cobalt compounds, electrochemical synthesis, cathode materials, electrochemical cells, thermogravimetric analysis.